


한국자기학회 2008년도 임시총회 및 하계학술연구발표회

KMS 2008 Summer Conference

논문개요집



일시

2008. 6. 12(목) ~ 14(토)

장소

온양관광호텔(충청남도 아산시 소재)

주최

한국자기학회

후원

한국과학기술단체총연합회

Digests of the KMS 2008 Summer Conference
The Korean Magnetics Society

Y-type hexaferrite 물질에 대한 자기구조연구

홍종수^{1*}, 이인규¹, 최강룡¹, 이보화², 김철성^{1†}

¹국민대학교 물리학과

²한국외국어대학교 물리학과

e-mail : cskim@phys.kookmin.ac.kr

1. 서 론

Y-type hexaferrite 물질 중 $\text{Ba}_2\text{Mg}_2\text{Fe}_{12}\text{O}_{22}$ 는 작은 외부자기장(30 mT)을 이용하여 강상관관계에 의한 스핀-전류모델에 의하여 발현되는 전자기효과를 이용하여 입사방향에 따른 편극값($0\sim15 \mu\text{C}/\text{m}^2$)을 조절할 수 있으며 최대 $80 \mu\text{C}/\text{m}^2$ 까지 발현된다고 보고된 바 있으며[1,2], $\text{Ba}_2\text{Co}_2\text{Fe}_{12}\text{O}_{22}$ 물질은 보자력제어에 뛰어난 효과를 지닌 Co의 첨가에 따른 연자성체의 성질을 이용한 고주파 흡수능을 갖는 전파흡수체로 이용하려는 연구가 진행되고 있다 [3].

이에 본 연구에서는 $\text{Ba}_2\text{Co}_2\text{Fe}_{12}\text{O}_{22}$, $\text{Ba}_2\text{Mg}_{0.5}\text{Co}_{1.5}\text{Fe}_{12}\text{O}_{22}$ 를 제조하여, 결정학적 및 자기적 연구를 통하여 자성 이온들의 상호작용에 대한 메커니즘을 밝히고자 하였다.

2. 실험방법

$\text{Ba}_2\text{Mg}_x\text{Co}_{2-x}\text{Fe}_{12}\text{O}_{22}$ ($x=0, 0.5$)는 직접합성법으로 합성하였으며 출발원료는 순도 99.98 %의 BaCo_3 와 99.9%의 CoO 와 99.999%의 MgO , 99.995%의 Fe_2O_3 를 사용하여 제조하였다. 출발시료를 1000°C 에서 10시간 동안 건조한 후 단일상의 분말시료를 얻기 위해 1100°C 와 1120°C 에서 두번 열처리를 하여 단일상의 $\text{Ba}_2\text{Mg}_x\text{Co}_{2-x}\text{Fe}_{12}\text{O}_{22}$ ($x=0, 0.5$)분말을 제조하였다.

열처리한 $\text{Ba}_2\text{Mg}_x\text{Co}_{2-x}\text{Fe}_{12}\text{O}_{22}$ ($x=0, 0.5$) 분말시료의 결정성을 확인하기 위하여 Philips사의 X'pert 3170 X-선 ($\text{Cu}-\text{K}_\alpha$) 회절분석기(XRD)를 이용하였고, Lake shore 7300 model의 진동시료형 자화율 측정기(VSM)를 통하여 50 K부터 700 K의 온도구간에서 자기적 특성의 변화를 관측하였다. 또한 미시적 자성 측정 및 Fe 이온들의 상태를 알아보기 위해 전기역학적 등가속도형 Mössbauer 분광기를 이용하여 4.2 K부터 Néel온도까지 Mössbauer 스펙트럼을 측정하였다.




Fig. 1. X-ray diffraction patterns of $\text{Ba}_2\text{Mg}_x\text{Co}_{2-x}\text{Fe}_{12}\text{O}_{22}$ annealed at 1120°C for 20 h.

3. 실험결과 및 고찰

$\text{Ba}_2\text{Mg}_x\text{Co}_{2-x}\text{Fe}_{12}\text{O}_{22}$ ($x=0, 0.5$) 시료의 X-선 회절 실험 결과를 Fig. 1에 나타내었다. 결정구조를 확인하기 위하여 Rietveld 정련법을 이용하였고, Bragg-R factor와 Rf factor가 $x=0$ 의 경우 5.8과 3.8%, $x=0.5$ 의 경우 6.8과 4.9%로 분석되었다. 분석 결과 $R\bar{3}$ mH의 공간그룹을 갖는 rhombohedral 구조임을 확인할 수 있었으며, 격자상수는 $a_0 = 5.8664$, $c_0 = 43.5228 \text{ \AA}$ 이었다.

VSM 측정을 통하여 제조된 Y-type ferite 의 자기이력곡선을 Fig. 2에 나타내었다. 측정 결과, $\text{Ba}_2\text{Co}_2\text{Fe}_{12}\text{O}_{22}$ 모조성의 경우 $M_s = 29.7 \text{ emu/g}$, $H_c = 209 \text{ Oe}$, 이었고, Co 자리에 Mg이 0.5 치환됨에 따라 $M_s = 28.0 \text{ emu/g}$, $H_c = 137 \text{ Oe}$ 로 자화값은 큰 변화가 없었지만, 보자력은 크게 감소함을 확인할 수 있었다. 또한, 온도에 따른 자기적 특성의 변화를 연구하기 위하여 100 Oe의 외부 인가자장 하에서 ZFC (zero field cooled) 와 FC (field cooled) magnetization curve를 측정하였으며 그 결과를 Fig. 3에 나타내었다. 분석 결과 Néel 온도는 605 K로 결정하였고, 200 K 부근에서 자기적 상전이가 나타남을 관측하였다.




Fig. 2. Hysteresis loops of $\text{Ba}_2\text{Mg}_x\text{Co}_{2-x}\text{Fe}_{12}\text{O}_{22}$ at room temperature.

Fig. 3. Magnetization curves for $\text{Ba}_2\text{Mg}_x\text{Co}_{2-x}\text{Fe}_{12}\text{O}_{22}$ temperature ranges from 50 to 700 K with 100 Oe applied field.

4. 참고문헌

- [1] Shintaro Ishiwata, et al, Science **319**, 1643 (2008).
- [2] Nobuyuki Momozawa, et al, J. Phys. Soc. Jpn. **55**, 1350 (1986).
- [3] Nimai Chand Pramanik, et al, Mater. Lett. **60**, 2718 (2006).
- [4] Shoucheng Sun and Haizeng Zeng, J. Am. Chem. Soc. **124**, 20027-204-205 (2002).
- [5] C. S. Kim, S. W. Lee, and S. T. An, J. Appl. Phys., **93**(9), 6344-6346 (2003).